promenade AB / pm+dessin AB

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufting 1/10" saxony Tufté 1/10" saxony Getuftet 1/10" saxony Getuft 1/10" saxony
PILE MATERIAL COMPOSITION DU VELOURS POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA 6 IMPREL®
PRIMARY BACKING SUPPORT TRÄGERMATERIAL TUFTDOEK	Non woven PES Non tissé Vlies Felt
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKEN TAPIJTRUG	Action Back
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 900 gr/m²
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 1.875 gr/m²
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLHÖHE POOLHOOGTE	Ca. 4 mm
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTHÖHE TOTALE DIKTE	Ca. 7 mm
TUFT DENSITY NOMBRES DE POINTS NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 170 000/m²
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0.143 g/cm³
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 32 - LC2
UPEC	U3 P3 E1 C0 Certification CSTB: 10/276
CASTOR CHAIR SUITABILITY CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: intensive use
STAIR SUITABILITY ESCALIERS TREPPENEIGNUNG TRAPPENGESCHIKTHEID	EN 1963 A: intensive use

PERMANENTLY ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNG GELUIDSISOLATIE	ISO 140-8 24 dB ΔLw
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 0.20 αw
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.08 m² K/W
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ A LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 5-6
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4-5
FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1 Bfl-s1 (if glued)
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
WIDTH LARGEUR BREITE BREEDTE	EN ISO 3018 ca. 400 cm

GUT TESTED – CARPETS TESTED FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT

TÜV NORD Systems – Voluntary Material Test – Suitable for Allergic Persons – Wall to wall carpet of allergen-tested material – 3.2-2384/05

QB UPEC – moquettes touffetées et tissées en lés – http://evaluation.cstb.fr

REG. NR 1721C645 – www.pro-dis.info

Bfl-s1 – ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C

EAC

EN14041 CE 16
Balta Industries - Kanegem-straat 15 - BE 8700 Tielt
DOP: 1011#IE0ABV
Textile Floor Covering EN1307
Notified body 2401
Bfl-s1 DL PCP NA HCHO DS
www.baltamediabank.com

arc edition

01/21 We reserve all rights for technical improvements.

Balta Industries nv - Kanegemstraat 15 - B-8700 Tielt - Belgium - T +32 (0)51 42 44 11 - F +32 (0)51 42 44 85 - info@arcedition.com - www.arcedition.com

PM **schubert** AB

24



73



16



197



195



143

134

193



arc **edition**
performance flooring

Balta Industries nv - Division ITC - Kanegemstraat 15 - B-8700 Tielt - Belgium - T +32 (0)51 42 44 11 - F +32 (0)51 42 44 85 - info@arcedition.com - www.arcedition.com